



What's SYS PRIMERBOND



เหล็ก SYS พร้อมทำสีป้องกันสนิม
ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วย 3 ขั้นตอน

STEP 2

ทำความสะอาดผิว
ด้วยการพ่นขัด
(Blast Cleaning)

STEP 1

ตรวจสอบสภาพผิว
ความชื้นและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม
ก่อนเริ่มงาน

STEP 3

พ่นสีรองพื้น
ป้องกันสนิม โดยควบคุม
ความหนาสีและ
ระยะเวลาแห้งตัว
ในรอบของการพ่น

“เปลี่ยน” เพื่องานโครงสร้างเหล็กที่ดีขึ้น



เพิ่มอายุการใช้งาน



ลดขั้นตอนการทำงาน



งบประมาณไม่บานปลาย

พร้อมใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการทำงาน


INSPECTION REPORT																					
PROJECT'S NAME :		CONTRACTOR :		SHOP :		Siam Yamato Steel															
SYS PRIMERBOND (Standard)				DATE :		27/02/104															
PAINTING SPEC :																					
1 st Coat		Multi Primer CS-650 Black										40 microns									
2 nd Coat		Multi Primer CS-650 Black										40 microns									
3 rd Coat												microns									
1 st Coat												80 microns									
Total																					
PECE MARK		WEATHER CONDITION		POSITION		D.F.T. (MICRONS)									AVERAGE (microns)						
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J			
H-Beam		NO. OF COAT		100x100x6		83		108		82		102		88		106		84		110	
200x100x6		2nd Coat				102		83		88		88		88		107		76		104	
		AMB. TEMP.		33.4C		80		101		103		76		80		79		101		94	
						87		80		108		97		106		79		84		90	
		SURFACE TEMP.		38.2C		96		78		92		76		97		99		91		105	
						86		95		90		102		100		101		81		75	
						83		80		98		98		85		86		104		85	
						110		80		75		99		89		86		79		75	
		DEW POINT		15.5C		81		85		106		97		101		106		84		92	
						98		77		87		76		93		107		108		89	
						84		89		102		82		80		90		101		108	
						97		108		87		79		80		81		85		107	
						good															
ROUGH SKETCH OF MEASUREMENT POSITION																					
REMARK :																					
SPEC D.F.T. 80 MICRONS																					
CHECK D.F.T. 91.1 MICRONS																					
CHK'D																					

1



PRIMERBOND

ผ่านการเตรียมผิวและทำสกรองพื้นอย่างมีมาตรฐาน ด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อน และความร้อนได้ดี สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี โพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารทั่วไป



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: PRIMERBOND
สี	: ดำ
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Sweep Blasting (Similar to grade Sa1.0 Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 80 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารทั่วไป ที่อยู่ไกลจากชายทะเล และโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่า 1 กิโลเมตร


หมายเหตุ : สกรองพื้นสีดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

2



PRIMERBOND PREMIUM

ผ่านระบบการเตรียมผิว และการทำสีด้วยเทคนิคพิเศษ ได้แก่ สีอีพ็อกซี ฟิล์มสันทนทานต่อแรงกระแทก การกัดกร่อน มีความแข็งแรงสูงและมีการยึดเกาะที่ดี ทนทานต่อน้ำมัน น้ำ และน้ำทะเล สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น อีพ็อกซี โพลียูรีเทน



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: PRIMERBOND PREMIUM
สี	: ฟ้า
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Blast cleaning grade Sa2.5 (Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 100 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารใกล้ทะเล หรืออาคารที่ต้องการอายุการใช้งานยาวนานมากเป็นพิเศษที่ยากต่อการเข้าไปซ่อมแซมสี

หมายเหตุ : สกรองพื้นสีฟ้า ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิทซอย 10 กรุงเทพฯ 10800

SYS Call Center 0-2586-7777 แฟกซ์ 0-2586-2687

✉ sys@syssteel.com 📱 @syssteel 📞 @syssteel



www.syssteel.com